

KLEJ HYBRID SZARY

Sposób montażu:

Podłoże musi być stałe, twarde, czyste, wolne od tłuszczu, kurzu i luźnych elementów. Należy również usunąć z podłoża pozostałości z opakowań czy folii. Klej Hybrid można stosować również na wilgotnym podłożu, jednak najlepszą przyczepność gwarantuje zastosowanie na suchym podłożu. Przed użyciem należy wykonać próbę w danych warunkach budowlanych.

Nałożyć klej do folii Hybrid szary w postaci ciągłej, nieprzerwanej warstwy, o grubości ok. 5 mm. Następnie docisnąć równomiernie folię blaugelb za pomocą wałka, tak aby pozostała warstwa 1-2 mm.

Grubość warstwy jak wyżej jest niezbędna, aby zapewnić utwardzenie kleju. W ciągu pierwszych 5 godzin nie wolno obciążać folii, aby nie zapewnić elastyczność połączenia.

Po całkowitym utwardzeniu połączenie jest wytrzymałe na obciążenie.

Utwardzenie następuje na skutek reakcji z wilgocią, która wnika z zewnątrz do wewnątrz, dlatego proces ten w miarę upływu czasu staje się wolniejszy. Również w bardzo niskich temperaturach lub niskiej wilgotności proces utwardzenia zachodzi wolniej.